

NATURA DEL PRODOTTO

Pittura protettiva color alluminio a base acquosa. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, perciò è da considerarsi ad un bassissimo impatto ambientale, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto impiegato per la protezione dei manti bituminosi lisci e ardesiati dai raggi solari, U.V. e all'assorbimento del calore. La sua formulazione a base acqua, in fase applicativa, previene l'aggressione ed il rinvenimento della membrana bituminosa. Il prodotto è pedonabile per servizio.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, oli, grassi e sostanze estranee o anti-aderenti. Le membrane bitume-polimero debbono aver subito almeno 180 giorni di ossidazione prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

AVVERTENZE

Non utilizzare su superfici soggette a ristagno d'acqua, i supporti devono avere una pendenza sufficiente per garantire lo scolo della pioggia. Non applicare il prodotto su superfici gelate o sottoposte ai rigori della notte o in imminenza di pioggia. Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione, da acqua, pioggia e neve. Non applicare in presenza di elevata umidità notturna. Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a rullo, pennello o a pompa airless. Miscelare bene prima dell'uso per ottenere una perfetta omogeneizzazione del prodotto. Si consiglia di stendere almeno due mani. Applicare la seconda quando la prima è completamente asciutta. Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

CONSUMI

200-300 g/m² in due mani.

CONFEZIONI

Secchi da 5-10-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Colore	Alluminio brillante
Peso specifico (20°C, g/cm³)	1,1 ± 0,01
PH	8,3 ± 0,05
Viscosità (20°C, mPa s)	1000 ± 100
Fuori polvere	Circa 30 minuti a 20°C
Essiccazione	6 – 8 ore a 20°C
Diluizione	Pronta all'uso
Resistenza agli U.V.	Ottima
Pedonabilità	Buona

PROPRIETÀ FISICHE

Caratteristiche certificate ASTM D 2824: specifiche per prodotti in alluminio da applicare su superfici di copertura o muratura a pennello o a spruzzo

Proprietà	Normativa	Risultato	Richiesta (Tipo I/ Tipo II o Tipo III)
RIFLETTANZA	ASTM C 1549		
Prima dell'invecchiamento a temperatura elevata		62	≥50
Dopo l'invecchiamento a temperatura elevata (3 giorni a +49°C)		65	≥50
Dopo 1000h di invecchiamento accelerato (ASTM D 4798)		67	≥50

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N.392-2017-00404102_G_EN

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
 Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
 La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.