WF08
PER CAPPOTTO

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
UNI EN 998-1
GP
MALTA PER SCOPI GENERALI

NATURA DEL PRODOTTO
Premiscelato a base cementizia con speciali additivi adatti a favorire l'adesione e la succesiva rasatura dei pannelli isolanti, formulata nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO
Prodotto impiegato per l'incollaggio di pannelli isolanti in genere, su intonaco, laterizi o calcestruzzo. WF08 viene impiegato anche per la rasatura dei pannelli con interposizione di rete porta intonaco (sistemi a cappotto).

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: sali, polvere, parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. Eliminare eventuali sporgenze ed in caso di riparazioni utilizzare WR07-FIBROWIN. Bagnare a rifiuto il supporto prima dell'applicazione.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il sacco è danneggiato.
Non aggiungere acqua quando l'impasto inizia la presa.
Non applicare su superfici in asfalto o trattate con bitumi.

APPLICAZIONE
Il prodotto può essere applicato con spatola, cazzuola o frattazzo. Miscelare con 5,0/5,3 litri di acqua pulita per sacco, a mano o con agitatore meccanico, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Per l'incollaggio di pannelli su supporti irregolari, si consiglia di applicare la malta in punti distanziati tra loro (circa 5/6 punti m^2) con circa 2 cm di spessore e 5/7 cm di diametro. Per la rasatura applicare uno spessore di 1-1,5 mm con frattazzo metallico, quindi procedere con la posa di rete d'armatura ed attendere almeno 24 ore prima della seconda mano di finitura.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy | Tel. +39 02 26 700 605 - Fax +39 02 26 700 621
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

AVVERTENZE
Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Proteggere da sole e vento nelle prime 24 ore, se necessario continuare ad inumidire la superficie anche dopo l'applicazione. Conservare il prodotto, prima dell'impiego, al riparo dal gelo ed in ambiente protetto da umidità. Miscelare con acqua fredda. La malta fresca si rimuove dagli attrezzi impiegati per la preparazione e messa in opera con acqua corrente. Dopo l'indurimento la pulizia si effettua solo meccanicamente.

CONSUMI
2 – 4 kg/m² per incollaggio.
1,4 kg/m² per mm in rasatura.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg.

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy | Tel. +39 02 26 700 605 - Fax +39 02 26 700 621
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI
DATI TECNICI (valori medi)

WF08 risponde ai principi definiti nella UNI EN 998-1 ("Malta a prestazione garantita per scopi generali") in particolare specifica per il sistema cappotto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Diametro max inerti	0,35 mm
Aspetto:	polvere
Colore:	grigio
Acqua d'impasto:	5,0/5,3 litri per sacco da kg. 25 (20-21%)
Massa volumica dell'impasto EN 1015/6(Kg/m³)	1450
Ph impasto	12
Tempo di lavorabilità	4 ore

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ACCORDO ALLA NORMA UNI EN 998-1

Resistenza a compressione a 28 giorni (EN 1015-11)	≥ 30 N/mm² (CS IV)
Adesione al supporto a 28 giorni (EN 1015-12)	0,80N/mm² - Frattura tipo B
Assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	W 1
Permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19)	20 μ
Conducibilità (termica valore tabulato) (EN 1745)	0,43 W/m.K
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1)	A1

Emissione di Composti Organici Volatili

Parametro	Massima concentrazione ammessa (μ/m³)
TVOC dopo 3 giorni	≤ 750
TVOC dopo 28 giorni	≤ 60

Test eseguiti dall'istituto EUROFINS secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10, Rapporto di prova N. 392-2018-00081401_G_EN_02.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni del cantiere e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concernella loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy | Tel. +39 02 26 700 605 - Fax +39 02 26 700 621
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com