

NATURA DEL PRODOTTO

Primer universale, bicomponente, a base di resine epossidiche in dispersione acquosa, idoneo per diverse superfici, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

- Sovrapplicabile anche dopo lungo tempo.
- Facilità di applicazione a pennello e spruzzo airless
- Temperature di esercizio da -30°C a +100°C (in aria)

CAMPO D'IMPIEGO:

WINFIX UNIVERSAL è un primer estremamente versatile per quanto riguarda la possibilità di adesione sulle varie superfici: calcestruzzo, materiali cementizi, malte epossidiche, materiale ceramico, alcune materie plastiche, vecchi rivestimenti e metalli in genere (per maggiori dettagli sui sottofondi consultare l'ufficio tecnico)

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La preparazione del supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente e deve possedere una resistenza allo strappo di almeno 1,5MPa. In ogni caso è necessario eseguire una preparazione della superficie eseguendo a seconda del tipo di supporto la levigatura, pallinatura o fresatura come di seguito descritto:

Cemento: le superfici devono essere quanto più possibili planari, sane, asciutte, esenti da strati incoerenti, e da inquinamenti. La pulizia può essere effettuata mediante idrolavaggio.

Su superfici umide o in contropinta utilizzare preventivamente WINFIX WET.

Vetro, ceramica, piastrelle, grès: levigatura o pallinatura.

Materie plastiche in genere: carteggiatura.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente prima dell'uso con agitatore elicoidale a basso numero di giri. Miscelare il componente B con il componente A per qualche minuto fino ad ottenere una massa omogenea priva di grumi e di colore uniforme. Successivamente diluire con il 5-10% di acqua pulita e miscelare per 1-2 minuti.

APPLICAZIONE

Il prodotto deve essere applicato in una o due mani, a pennello, rullo a pelo raso o spruzzo airless, con un consumo di 180-200 g/m² per mano.

Durante l'applicazione si devono evitare colature e non superare il consumo di 200 g/m² in quanto l'aspetto lucido del prodotto ne comprometterebbe la buona riuscita del lavoro. Applicare il prodotto a temperature comprese tra +10°C e +35°C

AVVERTENZE

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non utilizzare oltre la durata in vaso indicata.
Non diluire con solventi.

PULIZIA ATTREZZI

Con prodotto ancora fresco pulire gli attrezzi con acqua o alcol. Ad indurimento avvenuto la pulizia sarà possibile solo meccanicamente.

CONSUMO

180-200 g/m² per mano, in una o due mani.

CONFEZIONI

Confezione da 6 kg totali:

Comp. A: 5 kg

Comp. B: 1 kg

Confezione da 18kg totali:

Comp. A: 15 kg

Comp. B: 3 kg

STOCCAGGIO

Il prodotto, nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto, a temperature comprese tra +5°C e +35°C, si conserva per 12 mesi.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI DELLA MISCELA:

Dati ricavati a 22±2°C

Caratteristica	Normativa	Risultati
Rapporto di catalisi	-	100 parti in peso Comp.A 20 parti in peso Comp.B
Massa volumica	EN ISO 2811-1	1,30 ± 0,05 kg/l
Viscosità	UNI EN 8490	25'000 ± 5'000
Durata in vaso	EN ISO 9514	45 minuti
Consumo teorico	-	150-200 g/m²
Spessore teorico	-	60-80 µm
Sostanze non volatili	EN ISO 3251	65% in peso

TEMPI DI ASCIUGATURA:

Indurimento a 22°C, 50% U.R.	
Secco al tatto	2 ore
Sovrapplicazione	Da minimo 24 ore a massimo 6 giorni
Completamente indurito	10 giorni

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.