

NATURA DEL PRODOTTO

Cordone in schiuma di polietilene espanso non reticolato a cellule chiuse comprimibile, di sezione circolare.

CAMPI D'IMPIEGO

WINJOINT FOAM è impiegato come riempimento non adesivo, per dimensionare correttamente la profondità dei giunti di dilatazione (creazione della "terza parete" o fondo del giunto) prima di essere riempiti con sigillante poliuretanico WINJOINT SEAL. È un cordolo flessibile e facile da applicare, inoltre ha buone resistenze a molte sostanze chimiche.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il sottofondo dovrà presentarsi esente da parti friabili, sostanze estranee o anti-aderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

RACCOMANDAZIONI

Non esporre alla luce diretta del sole per molto tempo (max 4 ore).

APPLICAZIONE

Il diametro del WINJOINT FOAM, dovrebbe essere circa il 25% superiore alla larghezza del giunto per consentire un posizionamento stabile del profilo. Spingere con un utensile dalla punta arrotondata (privo di spigoli taglienti ed appuntiti), in grado di attraversare la larghezza del giunto, fino alla profondità desiderata.

DIMENSIONI

Diametro(mm)	Lunghezza/scatola (m)
10	550
15	550
20	350
25	200
30	160

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e protetto dal sole.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI DATI TECNICI

	Normativa	Risultato
Assorbimento d'acqua (g/cc)	ASTM C 1016 – Proc. B	< 0,03
Densità (Kg/m ³)	ASTM D 1622	25±5
Compression recovery (%)	ASTM D 5249	>90
Compression deflection (kPa)	ASTM D 5249	>20,5
Temperatura di esercizio (°C)	-	Da -40 a +80
Resistenza alla trazione (kPa)	ASTM D1632	>200

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro ufficio tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.