

NATURA DEL PRODOTTO

Ciclo di sigillatura a base di emulsione bituminosa elastomerica a freddo e resine in dispersione acquosa, privo di solventi, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto impiegato per la rapida e semplice sigillatura di giunti di materiali bituminosi e in calcestruzzo e piccole fessure stradali e di piste aeroportuali.

Le proprietà del prodotto e la semplice posa in opera presentano i seguenti vantaggi:

- Elevate resistenze chimiche all'attacco idrocarburi, lubrificanti, olio e cherosene e sostanze de-ghiaccianti.
- Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Alta capacità elastica: permette di allungare la qualità e durabilità del sigillo.
- Ottima adesione: evita lo scollamento del prodotto dal supporto e non necessita di primer.
- Rispettoso per l'ambiente: formulazione completamente priva di solventi

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire velocemente il sottofondo per rimuovere polvere o parti in fase di distacco. In caso di impiego per il trattamento di giunti, rimuovere eventuali sigillanti applicati precedentemente, successivamente inserire all'interno del giunto WINJOINT FOAM, cordolo in materiale comprimibile antiaderente, per creare la "terza parete".

RACCOMANDAZIONI

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

APPLICAZIONE COME RIPRISTINO DI FESSURE

Per la sigillatura di fessure da 1 a 10 mm, miscelare il prodotto con il 30% in peso di CARICHE SPECIALI, fino a raggiungere una consistenza omogenea. Colare il prodotto nella fessura ed eventualmente aiutare la stesura con una spatola metallica. Dopo 24 ore dalla stesura, applicare una o due mani di top coat, mediante rullo o pennello.

APPLICAZIONE COME SIGILLANTE PER GIUNTI

Per giunti con ampiezza da ≥ 1 cm fino a un massimo di 2 cm, applicare una prima mano di prodotto miscelato con il 30% in peso di CARICHE SPECIALI, immediatamente dopo applicare semina di quarzo SC3 a saturazione (consumo della semina di quarzo circa 30 g/m per 1 cm di larghezza) e proseguire con l'applicazione del prodotto fino al riempimento della fuga. Dopo 24 ore dalla stesura, applicare una o due mani di top coat, mediante rullo o pennello.

TEMPI DI ASCIUGATURA

Dopo 24 ore dall'applicazione della mano dall'ultima mano, il prodotto risulta carrabile.

CONSUMI

Consumo del solo sigillante bituminoso: 100 -110 g/m per cordolo da 1x1 cm

Consumo sigillante miscelato con il 30% in peso di CARICHE SPECIALI: 120-130 per cordolo da 1x1 cm.

Consumo top coat: 15 -20 g/m per cordolo da 1x1 cm in una o due mani.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperatura comprese tra + 5 ° C e + 40 ° C. Evitare bruschi riscaldamenti diretti con fluidi caldi aventi temperature superiori ai 100°C.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi.

Stoccare a temperature compresa tra +5°C e 35°C. Teme il gelo

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Caratteristica essenziale	Norme di riferimento	Unità di misura	Valore di riferimento*
Contenuto di legante	UNI EN 1428	%	65 ± 3
Indice di rottura	UNI EN 13075-1	None	110 - 195
Viscosità brookfield a 20°C			2200 ± 300
Adesività	UNI EN 13614	%	≥ 90
pH			9 ± 0,5
Densità		g/cm ³	0,97 ± 0,03

*i valori dichiarati si intendono rilevabili su campioni omogenei prelevati in contraddittorio alla consegna, secondo quantoprescritto dalla norma EN58 e preparati per le analisi secondo quanto indicato dalla norma EN12594.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concernella loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.